

# GEOPOOL / NAVODILA ZA UPORABO V BAZENIH

[www.walltofloor.si](http://www.walltofloor.si)



Pripravite zmes GEOpool® Zunanje Površine tako, da zmešate komponento A (vezivo) s komponento B (prah) v razmerju 10A : 26B. Vlijete komponento A (vezivo) v primerno posodo in počasi med mehanskim mešanjem dodajate komponento B (prah). Mešajte dokler ne dobite homogeno zmes.

Z vodo navlažite podlago, ki jo boste obdelali. Nanesite prvi sloj GEOpool® z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah.

Po 8-10 ur preidite na natančno ročno ali mehansko brušenje, pri kateremu uporabljate prozorna brusilna sredstva z zrnatostjo 60-80. Natančno odprašujte. Nanesite drugi sloj z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah. Po 8-10 ur preidite na končno brušenje in sledeče odpraševanje. Po potrebi se lahko nanese še tretji sloj zmesi GEOpool®. Za bazene je minimalna potrebna plast debeline 2,00 mm.

Zaščitni premaz se nanese na popolnoma suho površino (približno 4-5 dni sušenja).

Pripravite monokomponentni izdelek E 30 pripravljen za uporabo; predlagamo 30% redčenja z specifičnim Razredčilom Ep01. Nanesite prvi sloj s čopičem ali valjčkom. Za bazene za vodo nadaljujte z aplikacijo še enega sloja razredčenega za 30-50% z Razredčilom Ep01.



Pred uporabo preberite tehnični list vsakega produkta.